

产品技术资料表

产品代码: **EXA0368**
 产品名称: 灰色环氧底漆

物理数据:	主剂 EXA0368	固化剂 CEC0212W	混合物
粘度(KU@25°C):	60-80 KU	---	60-80 KU
密度(理论值):	1.59 Kg/L	0.96 Kg/L	1.53 Kg/L
重量固含量(理论值):	71.55%	57.20%	70.59%
体积固含量(理论值):	47.82%	51.26%	48.18%
混合比例:	---	---	14:1 (质量比) 8.5:1 (体积比)
应用参数:			
底材/预处理:	---	---	预处理钢板
稀释比例:	---	---	视需要
稀释剂:	---	---	冬用: YXC1663 夏用: YXC1389
施工:	---	---	无气, 空气辅助无气, 有气和静电喷涂
清洗溶剂:	---	---	芳烃类或酮类溶剂
固化方法:	---	---	烘干: 30分钟 @80°C
漆膜数据:			
干膜厚度:	---	---	45-55 微米
理论体积涂布率 @ 25微米干膜厚:	---	---	19.27 m ² / L

版本: 2

签发日期: 2013年11月25日

威士伯利工业涂料(上海)有限公司

86-21-5990 1345

该物质安全资料单的全部数据代表典型值。基于应用方法的变化是决定产品性能的一项主要因素, 所以这里的数据只能作为常规的指导。对于所提供资料的使用, 威士伯公司不承担任何责任。除非威士伯公司以另外书面的形式认可, 否则公司不对资料上所有的担保和声明负责; 威士伯公司不对任何特殊的意外和由此形成的伤害和损失负责。威士伯公司只提供对有瑕疵的产品进行替换的补偿, 或者也可以选择要求退款。