



## 产品技术资料表

产品编号: **WKY0351**  
产品描述: **水性黄色高光聚氨酯底面合一漆**

| 物理性能:        | A 组分<br>WKY0351 | B 组分<br>CTC2264 | 混合物           |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 粘度(D4@25°C): | 70-90秒          | ---             | 70-90秒        |
| 密度 (理论值):    | 1.16 Kg/L       | 1.13 Kg/L       | 1.15 Kg/L     |
| 重量固含量(理论值):  | 49.84%          | 67.90%          | 53.62%        |
| 体积固含量 (理论值): | 39.31%          | 66.80%          | 45.65%        |
| 混合比例:        | ---             | ---             | 100: 25 (重量比) |

| 应用参数:   |     |     |                             |
|---------|-----|-----|-----------------------------|
| 底材/预处理: | --- | --- | 预处理钢板                       |
| 稀释比例:   | --- | --- | 视需要 0-10%                   |
| 稀释剂:    | --- | --- | 水                           |
| 施工:     | --- | --- | 喷涂                          |
| 清洗溶剂:   | --- | --- | 水或醚类                        |
| 固化方法    | --- | --- | 流平: 15-20分钟<br>烘干: 30分钟@70度 |

| 漆膜数据:            |     |     |            |
|------------------|-----|-----|------------|
| 干膜厚度:            | --- | --- | 40-60 微米   |
| 光泽 (60度)         | --- | --- | 80-90      |
| 理论体积涂布率@25微米干膜厚: | --- | --- | 15.82平方米/升 |

**存储及保质期:**  
远离低温及高热, 存储温度范围: 5-40摄氏度  
在原包装内保质期: 8个月 (固化剂 6个月)

版本: 1

签发日期: 2022年03月14日

威士伯涂料(上海)有限公司

86-21-60865888

该物质安全资料单的全部数据代表典型值。基于应用方法的变化是决定产品性能的一项主要因素, 所以这里的数据只能作为常规的指导。对于所提供资料的使用, 威士伯公司不承担任何责任。除非威士伯公司以另外书面的形式认可, 否则公司不对资料上所有的担保和声明负责; 威士伯公司不对任何特殊的意外和由此形成的伤害和损失负责。威士伯公司只提供对有瑕疵的产品进行替换的补偿, 或者也可以选择要求退款。